

Antigraffiti Shield



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
4 - 5m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο ή ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
3 - 4 ώρες

Μόνιμο βερνίκι προστασίας επιφανειών

» **Μόνιμη προστασία** » **Καθαρίζει με νερό** » **Αντικολλητική semi-mat επιφάνεια** » **Υψηλή διαπνοή**

Καινοτόμου τεχνολογίας διάφανο βερνίκι μόνιμης προστασίας επιφανειών από graffiti. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την υδροφοβία του και την υψηλή του διαπνοή. Διαθέτει αντικολλητική semi-mat επιφάνεια αφού δεν επιτρέπει να προσφύονται πάνω του διαφημιστικές αφίσες και αυτοκόλλητα. Καθαρίζει πολύ εύκολα με νερό υπό πίεση ή με υγρό πανί. Δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως προστατευτικό φινιρίσμα υπαρχόντων graffiti (πχ street art) από περαιτέρω βανδαλισμό.

Α/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.92 g/mL (±0.02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	72% (±3)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	90 (±30) ΚΥ
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<50
S _d value	0.18m - 0.37m
Απόδοση	100 g/m ² - 400 g/m ²
Απόδοση	4 - 5 m ² /L*

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.

Antigraffiti Shield

Μόνιμο βερνίκι
προστασίας επιφανειών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες** από ακρυλικό ή πλαστικό χρώμα, ανάγλυφα διακοσμητικά οργανικά επιχρίσματα (plasters), χρώματα υδρούλου, σιλικονούχα (SREP) ή εποξειδικές βαφές **απαιτείται** αστάρωμα με το KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER, αφού πρώτα η επιφάνεια βαφτεί για να καλυφθούν τα υπάρχοντα (αν υπάρχουν) graffiti.
- » **Σε επιφάνειες** από μπετό, τούβλα, πλακάκι, γρανίτη, τσιμεντοκονίαμα, πλαστικό, πέτρα, γυαλί, μάρμαρο, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικά rapels, PU, χρώματα πούδρας, plexiglas, **απαιτείται** αστάρωμα με το KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER αφού πρώτα καθαριστούν (αν υπάρχουν graffiti) με κατάλληλο καθαριστικό.
- » **Για προστασία υπάρχοντων graffiti (nx Street Art) απαιτείται** αστάρωμα με KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Να εφαρμόζεται εξωτερικά ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Εφαρμόστε πρώτα το KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER με πινέλο ή ρολό σφουγγάρι (50-60 mL/m²) και αναμείνεται 15-30 λεπτά για να στεγνώσει πλήρως.
- » Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο ή το ρολό.
- » Εφαρμόστε μία πλούσια στρώση KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD με κατανάλωση 200 - 250 mL/m².
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 3 - 4 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο τον παγετό και την υγρασία.
- » Η βαμμένη επιφάνεια μπορεί να δεχθεί και να καθαριστεί από graffiti τις επόμενες ώρες από το στέγνωμα του υλικού.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με διαλυτικό KRAFT NITRO-1100.
- » Καθαρίστε την επιφάνεια από graffiti με τη χρήση κρύου νερού υπό πίεση (Water Jet at 80-100 bar). Διατηρείτε το ακροφύσιο του πιεστικού σε απόσταση 20-40cm από την επιφάνεια κατά τον καθαρισμό.
- » Εναλλακτικά, μπορείτε να την καθαρίσετε με τη χρήση νωπού πανιού.
- » Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, καθαριστικά, ή αφαιρητικά graffiti για τον καθαρισμό της επιφάνειας του KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD.
- » Το KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD δεν επαναβάφεται με άλλο επίχρισμα παρά μόνο με το ίδιο. Η αφαίρεσή του γίνεται μηχανικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο semi-mat φινιρίσμα σε συσκευασίες των 3L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C και υγρασία όχι πάνω από 60%.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

