

Betonyl



ΑΡΑΙΩΣΗ
0 - 5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8 - 10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Αντιρρυπαντικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου

» Απευθείας εφαρμογή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα

Υψηλής ποιότητας τσιμεντόχρωμα διαλύτου για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως εμφανές μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία. Εξαιρετικά ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς και στο κιτρίνισμα. Συμπεριφέρεται άριστα στην υγρασία, στη βροχή και στο χιόνι. Κατάλληλο για βαφή δαπέδων ήπιας καταπόνησης από μπετό, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, γκαράζ, αποθήκες. Συνιστάται ιδιαίτερα για παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

A/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L.

» Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

» Αντιρρυπαντικές ιδιότητες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ακρυλικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.20 - 1.35 g/mL*
Στερεά κ.β. ISO 3251	65 % (±5)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	90 KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<2.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<4.0 GU
Αντοχή στην υγρασία ISO 2812	Καμία μεταβολή
Αντοχή σε αλκάλια ISO 2812-4	0: Καμία εμφανής αλλαγή
Απόδοση ανά στρώση	8 - 10 m ² /L**
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1-2 στρώσεις)	40-80μm

* Ανάλογα την απόκλιση

**Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Betonyl

Αντιρρυπαντικό τσιμεντόχρωμα
διαλύτου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια και απομακρύνετε τα υπολείμματα. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεσης σας προς αυτή.

» **Σε νέες τσιμεντοειδείς επιφάνειες:** εφαρμόστε μία στρώση KRAFT DUR. Έπειτα από 24 ώρες εφαρμόστε την τελική επίστρωση.

» **Σε βαμμένες / σταθερές επιφάνειες:** Εφαρμόστε δύο στρώσεις KRAFT BETONYL.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε έως 5%κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT BETONYL για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-10 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και σε Γκρι, σε συσκευασίες των 3L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.

