

# Bonding Primer



Αστάρι πρόσφυσης  
κονιαμάτων

- ΑΡΑΙΩΣΗ**  
0%
- ΑΠΟΔΟΣΗ**  
4-6 m<sup>2</sup>/Kg
- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο, ρολό
- ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
1 - 2 ώρες

## » Υψηλή αντοχή στα αλκάλια

## » Ενισχύει την πρόσφυση

## » Έτοιμο προς χρήση

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με χαλαζιακή άμμο, που δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια και ενισχύει την πρόσφυση κονιαμάτων ή οργανικών επιχρισμάτων. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές λείες ή χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν, πλακάκια, πλαστικά και μέταλλα. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια. Είναι έτοιμο προς χρήση. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης για σπατουλάρισμα βαμμένων και πολύ λείων επιφανειών, σοβάτισμα εμφανούς μπετόν, αστάρωμα μεγάλων ρωγμών ή σπασμένου μπετόν (γωνίες, κλπ.) που πρόκειται να σοβατιστούν και επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε μη δομικές επιφάνειες (PVC, μέταλλο).

### A/n (Y) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. έτοιμου προς χρήση προιόντος: <29g/L

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.25g/mL ( $\pm 0.05$ )
Ιξώδες ASTM D 562-05	105 KU( $\pm 15$ )
pH	8.5-9.5
Απόδοση ανά στρώση*	4-6 m <sup>2</sup> /Kg

\* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

# Bonding Primer

Αστάρι πρόσφυσης  
κονιαμάτων

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κτλ. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » Πριν την εφαρμογή αφαιρέστε ψωφρίαση, μύκητες και πρασινήλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει.
- » Για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από την ανάπτυξη μούχλας χρησιμοποιήστε το αντιμουχλικό συντηρητικό υγρό KRAFT MOLD BLOCKER.
- » Σε μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται η απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Σε λεία επιφάνεια που πρόκειται να σοβατιστεί, ενδείκνυται να εφαρμόζονται δύο στρώσεις KRAFT BONDING PRIMER, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται ο «ανάγλυφο» υφή του.
- » Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο.
- » Δε συνιστάται αραίωση του προϊόντος.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Απαιτούμενος χρόνος πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος: 6 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Αναδεύτε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C, καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτονοθεραπεία και στον αέρα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 1kg, 4kg και 15kg.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση του δοχείου του προϊόντος.  
Για περιατέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύτε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

06/23 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα ίνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ώντα πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σκέψη με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλειτη του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)