

Chassis Coat



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 - 10% κ.ο.



ΑΠΟΔΟΣΗ
13 - 15m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 ώρα

Αντισκωριακό χρώμα
για σασί οχημάτων

» Αντισκωριακή προστασία

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου για βαφή σασί αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών. Αντέχει στα χτυπήματα τα λιπαντικά και τα πετρελαιοειδή. Είναι ελαστικό με εξαιρετική πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανικό και ως αντισκωριακό υπόστρωμα σε νέες επιφάνειες. Ξεχωρίζει γιατί καλύπτει αποτελεσματικά, απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινιρίσμα.

Α/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 g/L

» Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα

» Υψηλή αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χτυπήματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO2811 @ 25 °C	1.36 g/mL (±0.05)*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	65% (±5)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	95KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	60KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	17GU(+/-10)*
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	0.5 – 1.5 h
König Pendulum (Σκληρότητα) ISO 1522	40-70 sec* 7days @ 100µm WFT
Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class: 0 (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)
Απόδοση ανά στρώση	13-15m ² /L**
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	80µm (±10)

* Ανάλογα την απόχρωση.

** Ανάλογα τη απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Chassis Coat

Αντισκωριακό χρώμα
για σασί οχημάτων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα και να καθαρίζεται με **Kraft Διαλυτικό Πινέλο**. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να τρίβονται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσουν ένα θαμπό φινίρισμα. Συστήνεται υγρό τρίψιμο όπου είναι εφικτό για αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάζιμο, αραιώστε 5-10% κ.ο. με Kraft Διαλυτικό Πινέλου ή 10% κ.ο με Kraft Nitro 1100 για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις **Kraft Chassis Coat** για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σατινέ φινίρισμα σε αποχρώσεις λευκό, μαύρο, καφέ και γκρι, σε συσκευασίες 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

