

## Hard & Gloss™



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
0 - 5%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
14 - 16m<sup>2</sup>/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο, ρολό,  
ή πιστόλι airless



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
2 - 3 ώρες

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μέταλλα

### » Υψηλή σκληρότητα

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και στιλπνότητα και είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε μεταλλικής επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως κάγκελα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία στιλπνή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινιρίσμα. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επικάλυψη.

#### A/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 g/L

### » Αντοχή στο χρόνο

### » Άψογο φινιρίσμα

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO2811 @ 25 °C	0.93-1.20g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	60% (±5)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)* 105KU (±15) (Ματ Μαύρο)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	60 KU (±15)
Στιλπνότητα 20° ISO 2813	>70.0 GU
Στιλπνότητα 60° ISO 2813	>90.0 GU <3.0 GU (Ματ Μαύρο)
Στιλπνότητα 85° ISO 2813	<9.0 GU (Ματ Μαύρο)
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	80,0 (±5)**
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.0 (±1.5)**
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1-3h
König Pendulum (Σκληρότητα) ISO 1522	40-60sec* 7days @ 100µm WFT
Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class 0: (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση	14-16m <sup>2</sup> /L***
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	80µm (±10)

\* Ανάλογα την απόχρωση

\*\* Μόνο για το λευκό

\*\*\* Ανάλογα τη απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

# Hard & Gloss™

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας  
για μέταλλα

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών προς αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή.

- » **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT MINIO.
- » **Σε ήδη βαμμένες και σταθερές μεταλλικές επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα παλαιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις τελικού χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HARD & GLOSS για τέλειο αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Για μείωση του χρόνου στεγνώματος και αύξησης της σκληρότητας αντί για διαλυτικό προσθέστε έως 8% κ.ο. σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8 ωρών.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνιστάται μετά το πέρασ 48h και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλενόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό και σε 38 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου σε συσκευασίες των 0,180L, 0,375L, 0,750L και 2,5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

