

Hard Duko™ Classic



ΑΡΑΙΩΣΗ
0 - 5% κ.ο.



ΑΠΟΔΟΣΗ
14-16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

**Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών
για μέταλλα**

» Αντοχή στο χρόνο

Ακρυλικά τροποποιημένο αλκυδικό ντουκόχρωμα για εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλή σκληρότητα. Διατηρεί την απόχρωση και τη στιλπνότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ιδανικό για εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες όπως γκαραζόπορτες, κάγκελα, μηχανήματα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινιρίσμα.

A/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 g/L

» Εξαιρετική σκληρότητα

» Άριστη κάλυψη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές / ακρυλικές ρητίνες	
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.91-1.23 g/mL*	
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	59.5% (±5)*	
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	95KU (±20)	
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	60KU (±15)	
Στιλπνότητα @60° ISO 2813	Γυαλιστερό	Σατινέ
	>85GU	50GU (±15)
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	80.0 (+/-5)**	
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	1,0 (±1)**	
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1 - 3 h	
König Pendulum (Σκληρότητα) ISO 1522	40-70 sec 7days @ 100µm WFT *	
Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class 0: (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)	
Απόδοση ανά στρώση	14-16m ² /L***	
Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	80 µm (±10)	

* Ανάλογα την απόχρωση, το φινιρίσμα και τη βάση χρωματισμού

** Μόνο για το λευκό.

*** Ανάλογα τη απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Hard Duko™ Classic

Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών
για μέταλλα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα και να καθαρίζεται με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να τριβονται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσουν ένα θαμπό φινιρίσμα. Συστήνεται υγρό τρίψιμο όπου είναι επιφύλιτο για αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή.

» **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, για αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε 1-2 στρώσεις με το KRAFT RUST BLOCKER ή το KRAFT MINIO και προαιρετικά 1 στρώση KRAFT METAL PRIMER.

» **Σε γαλβανιζέ ή επιφάνειες αλουμινίου:** εφαρμόστε πρώτα 1-2 στρώσεις το αστάρι πολλαπλών επιφανειών KRAFT MULTI PRIMER και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.

» **Σε ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:** Ελέγξτε τη σταθερότητα της βαφής. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα παλαιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις KRAFT HARD DUKO CLASSIC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HARD DUKO CLASSIC για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Για μείωση του χρόνου στεγνώματος και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε έως 8% κ.ο. σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 8- 12 ώρες.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το πέρασμα 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Συνίσταται πλύσιμο των βαμμένων με KRAFT HARD DUKO CLASSIC επιφανειών μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ λευκό, σατινέ μαύρο, και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

