

Metal Primer



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 - 10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8 - 10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

Αλκυδικό υπόστρωμα διαλύτου

» Συνεισφέρει στην αντισκωριακή προστασία

» Γεμίζει την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ατέλειες

» Ενισχύει την πρόσφυση

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό υπόστρωμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλο για επαναβαφή μεταλλικών, ξύλινων και λοιπών επιφανειών μετά από το αστάρι και πριν από την τελική επίστρωση. Συνεισφέρει στην αντισκωριακή προστασία, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

A/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.44 g/mL(±0.03)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	70% (±5)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	95 KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<15.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813-99	<25.0 GU
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	79.0 (±3)
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	2.0 (±1)
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1-3h
Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class 0: (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση	8-10 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1-2 στρώσεις)	40-80 μm

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Metal Primer

Αλκυδικό υπόστρωμα
διαλύτου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Σε περίπτωση σκουριασμένων επιφανειών τρίψτε και απομακρύνετε τα υπολείμματα. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών προς αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή.

- » **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** Πριν την επίστρωση, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT RUST BLOCKER και στη συνέχεια 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.
- » **Σε ξύλινες επιφάνειες:** Πριν την επίστρωση, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE για προστασία από έντομα και μύκητες και στη συνέχεια 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.
- » **Σε τοίχους και σοβάδες:** Τρίψτε και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER. Στη συνέχεια εφαρμόστε την τελική επίστρωση.
- » Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε τη βαφή προσθέτοντας 5-10%κ.ο. KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή έως 10% κατ' όγκο KRAFT NITRO 1100, για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά. Για εφαρμογές airless, αραιώστε έως 5% κατ' όγκο με το KRAFT NITRO 1100.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

