

# Powderfine Ready-Mix



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
0%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
1Kg/m<sup>2</sup>/ στρώση  
πάχους 0,5mm



**ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
σπάτουλα  
ή πιστόλι  
airless



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
2 - 4 ώρες

Έτοιμος υπέρλεπτος  
στόκος σπατουλαρίσματος

» Έτοιμος προς χρήση

» Τρίβεται και δουλεύεται πολύ εύκολα

» Λεία επιφάνεια

Έτοιμος προς χρήση παστωδής υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. Ιδανικός για εξομάλυνση εσωτερικών μεγάλων επιφανειών. Είναι ιδανικός για τοιχοποιία, γυψοσανίδες ή οροφές από σοβά ή μπετόν. Δουλεύεται πολύ εύκολα, προσδίδοντας εξαιρετική καλυπτικότητα και λείο ομοιόμορφο φινιρίσμα. Παρουσιάζει ξεκούραστο τρίψιμο χωρίς πολύ σκόνη. Επαναχρησιμοποιείται και επαναβαφεται με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @25°C	1.70 g/mL(±0.04)*
Στερεά κ.β ISO 3251-03	71.5% (±3)
Ιξώδες(sp.7/50rpm)@ 25°C ISO2555	70.000 m.Pas (±7000)
Συνεκτικότητα - Τράπεζα εξάπλωσης Haegermann EN1015	14cm (±1) @ 25°C
pH	8.8 (±0,5)
Απόδοση	1kg/m <sup>2</sup> /0.5mm

# Powderfine Ready-Mix

Έτοιμος υπέρλεπτος  
στόκος σπατουλαρίσματος

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, λεία, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λάδια λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

Τυχόν υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια, πρέπει να επιδιορθωθούν πριν την εφαρμογή.

» Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση: χρησιμοποιείστε το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Κατάλληλο εργαλείο εφαρμογής είναι η σπάτουλα ή το πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT POWDERFINE READY-MIX. Προτείνεται πάχος 0,5-2mm σε δύο στρώσεις σε σταθερές επιφάνειες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2 – 4 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Ελάχιστος Χρόνος επαναβαφής: 4 – 5 ώρες.
- » Χρόνος τριψίματος: Μετά 3 – 4 ώρες με γυαλόχαρτο Νο200
- » Ασαρώνεται με ακρυλικό αστάρι KRAFT HAFT ή με KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο τον ηλιακό και την υγρασία.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 5kg και 18kg.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά

 1871	<b>Druckfarben Hellas S.A.</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece	
	<b>23</b> DoP No 04.04 <b>Powderfine Ready-Mix</b> <b>EN 13963</b> Type 3A - Jointing of gypsum plasterboards	
Reaction to fire - R2F	A2-s1,d0	
Flexural strength - F	> 43N	
Dangerous substances - DS	See SDS	

