

Profi™ Roof



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
0,6 - 1,0 L/m²



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

Ακρυλική μεμβράνη στεγάνωσης και προστασίας ταρτσών

» Εξαιρετική αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό ελαστομερές σταγανωτικό που υπόκειται σε σκλήρυνση μέσω της υπερϊώδους ακτινοβολίας και χαρακτηρίζεται από αντοχή στη μετανάστευση των αλκαλίων του υποστρώματος και άριστη πρόσφυση σε νέες, παλιές και ήδη βαμμένες δομικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ταράτσες, σπηθαία, επικλινείς στέγες με κεραμιδιά, κλπ. Το KRAFT PROFİ ROOF παραμένει ιδιαίτερα ελαστικό σε συνθήκες χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις κινήσεις του υποβάθρου, οι οποίες προκαλούνται από τις διαστολές και τις συστολές. Παρέχει πρόσθετη ενεργειακή προστασία, μέσω της υψηλής ανακλαστικότητας του ηλιακού φωτός ιδίως κοντά στην περιοχή της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης συστημάτων κλιματισμού. Το KRAFT PROFİ ROOF είναι αξιολογημένο ψυχρό υλικό.

A/γ (Y) Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων.

- Οριακή τιμή: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 39 g/L

» Ισχυρή πρόσφυση

» Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811	1.13Kg/L (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562	110KU (±10)
Αντοχή σε πρόσφυση EN 1542	>1.5N /mm ²
Αντοχή στον εφελκυσμό ASTM D 412	>2.5N/mm ²
Επιμήκυνση κατά της θραύσης EN 1062-3	> 400%
Υδατοαπορρόφηση w EN 1062-3	<0.05 Kg/m ² h ^{0.5} Class W3
Υδατμοδιαπερατότητα s _p EN ISO 7783-2	<0.5m Κλάση I
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία	87%
Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία	0.87
Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία	110 SRI
Κατανάλωση	0.6 - 1.0 lt/m ²

Profi Roof™

Ακρυλική μεμβράνη στεγάνωσης
και προστασίας ταρτσών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- » Συνιστάται να μένουν οι επιφάνειες από φρέσκο τσιμέντο, στόκο, σοβά, γύψο να στεγνώσουν επί 4 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την εφαρμογή του KRAFT PROFIL ROOF.
- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.
- » Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε το KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Αρμοί διαστολής ή μεγάλες ρωγμές (>3mm) συνιστάται να γεφυρώνονται με χρήση του αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος KRAFT HYDROGUARD NET.
- » Πριν εφαρμοστεί το KRAFT PROFIL ROOF βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ρύσεις αλλά και τα αντίστοιχα σημεία απορροής των υδάτων στην ταράτσα (υδρορροές). Στα σημεία που υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα συνιστάται η διόρθωση των ρύσεων. Πιθανό να χρειαστεί να ανοίξετε νέες υδρορροές ή και να κάνετε τοπικές επισκευές των ρύσεων με ειδική τσιμεντοκονία ρύσεων, ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτοσκυρόδεμα. Οι κλίσεις συνιστάται να είναι τουλάχιστον 2%.
- » Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε ασφατικά υποστρώματα πριν από την εφαρμογή του στεγανωτικού.
- » Σε απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν, σοβά, κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA αραιωμένο με νερό 80% ή KRAFT DUR αραιωμένο με 100% διαλυτικό και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Εφαρμόστε σταυρωτά δύο στρώσεις KRAFT PROFIL ROOF.
- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο εφαρμόστε σταυρωτά δύο στρώσεις KRAFT PROFIL ROOF.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Εργαλεία βαφής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος ή airless.
- » Αραίωση: Συνιστάται μέγιστο ποσοστό αραίωσης 5-10% μόνο για το πρώτο χέρι.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 12-14 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 4 ημέρες.
- » Συνιστάται η εφαρμογή του KRAFT PROFIL ROOF σε θερμές καιρικές συνθήκες να γίνεται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η επιφανειακή θερμοκρασία της οροφής είναι μικρότερη από 30°C και όχι κάτω από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασία 3L και 9L σε λευκό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

