

Putty™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
2 - 3m²/Kg



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
σπατουλαδόρος,
στοκαδόρος ή
ασαλίνα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
3 - 4 ώρες

Ελαστομερής στόκος νερού
με μικροσφαιρίδια

» Εξαιρετικά εύκαμπος

Ελαστομερής στόκος νερού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ιδανικός για επισκευή και στεγάνωση τοίχων και ταρατσών. Εφαρμόζεται σε τσιμέντο, τούβλα, μπετόν, ενώσεις γυψοσανίδας, ξύλα και είναι κατάλληλος για το γέμισμα ρωγμών και αρμών. Περιέχει ειδικά μικροσφαιρίδια, ώστε να γεμίζει χωρίς δυσκολία, να συρρικνώνεται ελάχιστα κατά το στέγνωμα και επιπλέον να εφαρμόζεται και να τρίβεται εύκολα. Έχει άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά δομικά υλικά και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, στον παγετό, στα αλκάλια και στην ισχυρή καταπόνηση.

Α/Ζ (Υ) Ασάβια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

» Δεν ρηγματώνεται

» Ισχυρή πρόσφυση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @25°C	1.21 g/mL (±0.05)
Ιξώδες ISO 2555 @25°C	80.000m.Pas (±10.000) (sp.7/30rpm)
pH	8.9 - 9.9
Απόδοση	2 - 3 m ² /kg*

* Ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος

Putty™

Ελαστομερής στόκος νερού
με μικροσφαιρίδια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λάδια, άλατα, σκουριές και λοιπά υπολείμματα.

» Σε νέες ή / και απορροφητικές επιφάνειες: Ασταρώστε με KRAFT ECO DUR AQUA αραιωμένο με 80% με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Δε χρειάζεται αραιώση.
- » Ανακατέψτε καλά το υγρό πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Εφαρμόστε το υλικό με σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή ασταλίνα για να γεμίσετε ρωγμές και βαθουλώματα μέχρι 1cm. Για μεγαλύτερες ρωγμές χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφραγιστικό της KRAFT.
- » Μπορεί να τριφτεί μετά από το πλήρες στέγνωμα με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- » Επαναβάφεται μετά το πλήρες στέγνωμά του με οποιαδήποτε υδατοδιαλυτά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα ή βερνικοχρώματα της KRAFT μετά από κατάλληλη προετοιμασία.
- » Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία και τα υπολείμματα του προϊόντος με νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- » Διατηρείτε τα δοχεία καλά κλεισμένα, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- » Αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σε σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.
- » Ο χρόνος επιφανειακού στεγνώματος είναι 3 με 4 ώρες στους 25°C και 50% σχετική υγρασία.
- » Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές / κρύες συνθήκες.
- » Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας με τη χρήση κατά το τρίψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.5Kg, 1Kg, 4 Kg και 15Kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

