

Rust Blocker™



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 - 10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14 - 16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

**Αντισκωριακό αστάρι
μεταλλικών επιφανειών**

» Άριστη αντισκωριακή προστασία » Γρήγορο στέγνωμα και πρόσφυση » Εξαιρετική κάλυψη

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό αστάρι διαλύτου με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες και υψηλές αντοχές χάρη στη νέα τεχνολογία μη τοξικών αντισκωριακών πιγμέντων. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα, κ.α., παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά. Ξεχωρίζει γιατί στεγνώνει γρήγορα, δε στάζει και τριβεται εύκολα, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές σιδηρούχες επιφάνειες και συνοχή μεταξύ μετάλλου και τελικού χρώματος. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη, αφού δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια, δημιουργώντας μία ομοιόμορφη προς βαφή ματ επιφάνεια πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

A/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.25-1.38g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	69% (±5)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	90 KU (±15)
Ιξώδες βραφής ASTM D 562-05 @ 25°C	75 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<17.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<20.0 GU
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1-3h
Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σίδη ρούχο μεταλλικό υπόστρωμα R-36)
Απόδοση ανά στρώση	14-16 m ² /L**
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 - 2 στρώσεις)	40-80 μm

* Ανάλογα την απόχρωση

** Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Rust Blocker™

Αντισκωριακό αστάρι
μεταλλικών επιφανειών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Για την απολύπανση των επιφανειών χρησιμοποιείτε KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Συνιστάται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών προς αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσης προς αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER και αποχαρτάρετε ελαφρώς με υγρό τρίψιμο έπειτα από 24h.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα σαθρών χρωμάτων και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER. Μετά 24 h αποχαρτάρετε ελαφρώς την επιφάνεια και εφαρμόστε το κατάλληλο τελικό χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βήσιμο, αραιώστε 5-10% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά. Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι αέρος αραιώστε 5-10% κ.ο. με KRAFT NITRO 1100.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό, γκρι (RAL 7040), κεραμιδί, μαύρο, σε συσκευασίες των 0.375L, 0.750L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

