

Spachtel™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
1.5-2.5 m²/kg



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σπατουλαδόρος, στοκαδόρος, ασαλίνα ή airless spray gun



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
30-45 λεπτά

100% Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

» Δουλεύεται μαλακά

Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Στόκος σπάτουλας για ξύλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκολα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στεγνώμα, παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα. Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλικά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.

Α/Ζ (Υ) Ασφάλεια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L

» Στεγνώνει γρήγορα

» Γεμίζει, στρώνει και τρίβεται εξαιρετικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.55 g/mL (±0,05)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	69 % (±3%)
Ιξώδες ISO 2555 @ 25°C	320.000 m.Pas (+/-50.000) (sp.7/10rpm)
pH	8.5-9.5
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος	30-45 mins
Ελάχιστος Χρόνος Τριψίματος	3 - 4 ώρες
Απόδοση ανά στρώση	1.5-2.5 m ² /Kg*

* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Spachtel™

100% Ακρυλικός στόκος νερού
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίωση, μύκητες, πρασινίλες:**

Αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

» **Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα:** Εφαρμόζεται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA.

» **Νέες ξύλινες επιφάνειες:** Τρίψιμο, καθαρίσμο, εφαρμογή μιας στρώσης KRAFT WOOD CARE AQUA Συντηρητικό ξύλου νερού ή KRAFT WOOD CARE Συντηρητικό ξύλου διαλύτου και 2 ή 3 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Χωρίς αραίωση.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 30-45 λεπτά σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: 3-4 ώρες.
- » Επαναβαφή σε 24 ώρες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
- » Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί το KRAFT SPACHTEL με μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 400g, 800g, 5Kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

