

# Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
50-100 %



**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**  
0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
Πινέλο ή Ρολό



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
4 ώρες

Πολυουρεθανικό, υβριδικό, αστάρι εμποτισμού νανοτεχνολογίας

- » Προϊόν νανοτεχνολογίας
- » Υψηλή πρόσφυση
- » Ανθεκτικό στα αλκάλια

- » Σταθεροποιεί και ρυθμίζει την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- » Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Το **Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer** είναι πολυουρεθανικό υβριδικό αστάρι εμποτισμού νερού, με φόρμουλα νανοτεχνολογίας ενισχυμένη με σιλάνιο, προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση & σταθεροποίηση απορροφητικών επιφανειών και παράλληλα ομοιόμορφη υδαταπωθητικότητα.

### Α/η (Υ) Συνδεδειγμένα Αστάρια

- Οριακή Τιμή: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @25°C	1,02 g/mL(±0.02)
Ιξώδες (sp.2/50rpm)@ 25°C ISO 2555	250mPa.s (±100) @25°C
Ιξώδες – Flow Cup No.4 ISO2431 @ 25°C	70sec (±20)
pH	9,0 (±0.5)

# Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Πολυουρεθανικό, υβριδικό, αστάρι εμποτισμού нанοτεχνολογίας

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer** χρησιμοποιείται ως αστάρι εμποτισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε απορροφητικές επιφάνειες όπως: σοβάς, τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, συστήματα διακοσμητικών επικαλύψεων κ.α. και αποτελεί μέρος

του συστήματος Arterra Patiti. Επίσης, με τη χρήση του αποφεύγεται το σύνθετος φαινόμενο να «σκουραίνει», ελαφρώς ή περισσότερο, η επιλεγμένη απόχρωση διακοσμητικής επίστρωσης μετά την τελική εφαρμογή των βερνικιών προστασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:** Θα πρέπει το υπόστρωμα εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικής επικάλυψης τεχνολογίας πατητής τσιμεντοκονίας **Arterra Patiti** να είναι: καθαρό, σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαίες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT Paints**.

**2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ:** Το προϊόν απαιτεί προσθήκη νερού 50-100%. Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση προκειμένου να ομογενοποιηθεί.

**3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Το **Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer** εφαρμόζεται με χρήση ρολού ή πινέλου, σε μία στρώση και αφήνεται να στεγνώσει τουλάχιστον για 4 ώρες περίπου (αναλόγως καιρικών συνθηκών) πριν την εφαρμογή των απαιτούμενων στρώσεων που ακολουθούν.

**4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με ειδικά προστατευτικά καλύμματα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται ώστε το υπόστρωμα εφαρμογής να μην εμφανίζει ή ενδέχεται να εμφανίσει υγρασία και σε κάθε περι-

πτωση πριν την εφαρμογή ελέγχεται το ποσοστό της να είναι <4%.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος περίπου 1 ώρα σε 25°C και σχετική υγρασία 50%. Χρόνος επόμενης στρώσης 4 ώρες αναλόγως θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερη σχετική υγρασία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στον Οδηγό Εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικών επικαλύψεων πατητής τεχνολογίας, **Arterra Patiti**.

# Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Πολυουρεθανικό, υβριδικό, αστάρι εμποτισμού нанοτεχνολογίας

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται ως διάφανο σε πλαστικά δοχεία των 1kg & 3Kg.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:**

210 7793777

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η συνολική κατανάλωση του **Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer**, είναι περίπου 0,1 – 0,2 Kg/m<sup>2</sup> αναλόγως του είδους του υποστρώματος, της μεθόδου, των εργαλείων και των συνθηκών εφαρμογής.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

