

Arterra Patiti Ultra-Fine



ΑΡΑΙΩΣΗ
0 %



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,5-1,7kg/m²
για 2 στρώσεις



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επίπεδης μεταλλικής ή πλαστικής σπάτουλας



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, υπέρλεπτο φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

- » Εμπεριέχει πρόσθετα νανοτεχνολογίας
- » Έτοιμο προς χρήση (γρήγορη εφαρμογή)
- » Ελάχιστο πάχος εφαρμογής (~1mm)
- » Υδαταπωθητικό και διαπνέον
- » Υψηλών μηχανικών αντοχών & σκληρότητας
- » Εξαιρετική πρόσφυση & αντοχή στην τριβή

- » Ιδιαίτερης αισθητικής υπέρλεπτο φινιρίσμα
- » Διαχρονική σταθερότητα απόχρωσης
- » Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Χρωματισμού KRAFT Inspired Color
- » Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Το Arterra Patiti Ultra-Fine είναι μία διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, υπέρλεπτο φινιρίσματος ιδανική για τοίχους και δάπεδα. Η προηγμένη σύνθεση ακρυλικών ρητινών ενισχυμένες με ειδικά πρόσθετα νανοτεχνολογίας και αδρανή

διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, προσδίδει υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα, άριστη εργασιμότητα και μοναδικό, υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα.

Arterra Patiti Ultra-Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, υπέρλεπτου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Arterra Patiti Ultra-Fine** είναι κατάλληλο για χρήση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ως διακοσμητική επικάλυψη σε: τοίχους, δάπεδα, μπαλκόνια, σκάλες, μπάνια, λουτρά, χτιστές κατασκευές όπως ξύλινα έπιπλα, νιπτήρες, ντουζιέρες, πάγκους κ.α. Επίσης, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, ξηρά δόμηση, υφιστάμενες σταθερές επικαλύψεις πλακιδίων, μαρμάρων, μωσαϊκών κ.α. Ιδανικό για γρήγορες εφαρμογές, και ανακαινίσεις

σε οικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα κ.α. Συνιστά εύκολη και οικονομική λύση σε περιπτώσεις ανακαινίσεων, καθώς το μικρό πάχος εφαρμογής της (περίπου 1mm), δεν απαιτεί αλλαγές σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως: αντικατάσταση πόρτας, κουφωμάτων, πριζών, διακοπών, υδραυλικών στοιχείων κ.α. ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος της παρέμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @25°C	1,70 g/mL(±0.1)
Ιξώδες (sp.7/50rpm)@ 25°C ISO 2555	25.000mPa.s (±5.000) @25°C
Συνεκτικότητα – Τράπεζα εξάπλωσης Haegermann EN1015	17cm (±1,5) @ 25°C
pH	8,8 (±0.5)
A/ιβ (Υ) Επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ Οριακή τιμή : 200g/L	Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN1504-2

Πρόσφυση EN1542	>1,0 N/mm ²
Απορρόφηση νερού EN1062-3	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}
Διαπερατότητα υδρατμών ISO7783	>150 g/(m ² .d)
Αντίδραση στη φωτιά EN13501-1	E

Arterra Patiti Ultra-Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχντροπίας, υπέρλεπτου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Θα πρέπει το υπόστρωμα εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικής επικάλυψης τεχντροπίας πατητής τσιμεντοκονίας **Arterra Patiti** να είναι: καθαρό, σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαίες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT Paints**. Συνιστάται σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η εξομάλυνση της επιφάνειας (έως και 10mm ανά στρώση) να εφαρμόζεται το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, με ενίσχυση ινών ανθρακονημάτων, **Arterra Patiti Level Base** με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό αντιαλκαλικού ύαλοπλέγματος 160 g/m² **Clima Net 160**.

Σε απορροφητικές επιφάνειες όπως ενδεικτικά: τσιμεντοκονία, σοβάς, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κ.α. απαιτείται η εφαρμογή του υβριδικού, πολυουρεθανικού ασταριού νανοτεχνολογίας **Arterra Patiti Nano-Hybrid**, ώστε να σταθεροποιηθεί και να ρυθμιστεί η απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως ενδεικτικά: υφιστάμενες και καλά αγκυρωμένες διακοσμητικές επικαλύψεις (πλακίδια, μάρμαρα, πέτρες, μωσαϊκά), βαμμένες επιφάνειες, παλαιές τεχντροπίες πατητής κ.α. απαιτείται η εφαρμογή του χαλαζιακού ακρυλικού ασταριού **Arterra Patiti Quartz Primer**, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσφυση των υπερκείμενων στρώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προσασία του συστήματος από τυχόν διείσδυση υγρασίας πίσω από το υπόστρωμα εφαρμογής (αρνητικής πίεσης), σε ενδεικτικούς χώρους όπως: εξώστες, κήποι, υπαίθρια δάπεδα, εξωτερικοί διάδρομοι, λουτρά κ.α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με ειδικά προστατευτικά καλύμματα.

Για αυτόν το λόγο, όπου κρίνεται απαραίτητο, προηγείται η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου από τα τσιμεντοειδούς συστήματα στεγάνωσης **Hydroguard Systems** της **KRAFT Paints**, αναλόγως τεχνικών ιδιοτεροτήτων.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το προϊόν δεν απαιτεί προσθήκη νερού ανάμειξης. Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση με μηχανικό δρόπανο χαμηλών στροφών προκειμένου να ομογενοποιηθεί.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόζεται η έτοιμη προς χρήση, παστώδης, διακοσμητική επικάλυψη, τεχντροπίας πατητής τσιμεντοκονίας, **Arterra Patiti Ultra-Fine**, με χρήση επίπεδης μεταλλικής ή πλαστικής σπάτουλας, σε πάχος περίπου 0,5mm ανά στρώση. Συνιστάται η εφαρμογή 2ης στρώσης (αφού στεγνώσει η προηγούμενη) προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες μηχανικές αντοχές και να αποδοθεί το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την διάστρωση της τελευταίας στρώσης και πριν ακόμη αυτή στεγνώσει, ακολουθούν κατάλληλες κινήσεις της σπάτουλας («πατητά»), με το επιθυμητό μοτίβο, προκειμένου να διαμορφωθεί επιφάνεια με την επιθυμητή αδρότητα & τεχντροπία («νερά») που μοναδικά προσφέρει το σύστημα **Arterra Patiti**. Έπειτα από την κάθε στρώση, μπορεί να ακολουθήσει ελαφρύ τρίψιμο και απομάκρυνση σκόνης από την επιφάνεια, αφού αυτή στεγνώσει, για να διορθωθούν μικροατέλειες, εάν αυτό είναι αισθητικά επιθυμητό.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται ώστε το υπόστρωμα εφαρμογής να μην εμφανίζει ή ενδέχεται να εμφανίσει υγρασία και σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή ελέγχεται το ποσοστό της να είναι <4%. Όπου απαιτείται προσασία από την υγρασία (π.χ. εξώστες, κήποι, υπαίθρια δάπεδα, εξωτερικοί διάδρομοι, λουτρά κ.α), προηγείται η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου τσιμεντοειδούς συστήματος στεγάνωσης **Hydroguard Systems**

Arterra Patiti Ultra-Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, υπέρλεπτου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

της **KRAFT Paints**, αναλόγως των τεχνικών ιδιοτεροτήτων. Διατηρούνται οι τυχόν υφιστάμενοι αρμοί διαστολής του υποστρώματος και δημιουργούνται νέοι στα όρια της εφαρμογής (περιμετρικά) και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως του εμβαδού, σχήματος, θέσης (εσωτερικά ή εξωτερικά) και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας. Ενδεικτικά για κάθε 50m² περίπου εσωτερικά ή 25-30m² εξωτερικά.

Δεν ενδείκνυται η χρήση απευθείας σε υποστρώματα ανυδρίτη, και σε επιφάνειες που υπόκεινται σε πολύ υψηλές δυναμικές τάσεις.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%. Χρόνος επόμενης στρώσης 4 - 24 ώρες αναλόγως θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης 4-7 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η συνολική κατανάλωση του Arterra Patiti Ultra-Fine, είναι περίπου 1,5-1,7 Kg/m² (για δύο στρώσεις).

 1020	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece	
	23 DoP No 04.31 ARTERRA PATITI Fine/ Ultra-Fine, Grey / White EN 1504-2:2004 Coating (C) for surface protection of concrete structures according to principles 2 (MC) and 8 (IR)	
Reaction to fire		E
Permeability to Water Vapour		Class I
Capillary Absorption and permeability to water		$w < 0.1 \text{ kg / m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Adhesion strength by pull-off test		$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Dangerous substances		See SDS

Οι χρόνοι στεγνώματος επιμικτώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερη σχετική υγρασία.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί το φαινόμενο να «σκουραίνει» αισθητικά, ελαφρώς ή περισσότερο, η επιλεγμένη απόχρωση πατητής μετά την τελική εφαρμογή των βερνικιών προστασίας. Για αυτό το λόγο συνιστάται η εφαρμογή του υβριδικού, πολυουρεθανικού ασαριού νανοτεχνολογίας **Arterra Patiti Nano-Hybrid** προκειμένου να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια και να ρυθμιστεί ομοιόμορφα η απορροφητικότητα της.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στον Οδηγό Εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικών επικαλύψεων πατητής τεχνοτροπίας, **Arterra Patiti**.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5kg και 15Kg σε Λευκή βάση και έτοιμη γκρι απόχρωση (RAL7040).

Δυνατότητα χρωματισμού σε επιλεγμένες αποχρώσεις του συστήματος KRAFT Inspired Color.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777