

Velatoura



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14 - 16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο ή ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 3 ώρες

Υπόστρωμα
βερνικοχρωμάτων

» Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο

Ιδανικό υπόστρωμα για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Τρίβεται πολύ εύκολα, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας στο τελικό χρώμα άριστη πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα προσφέροντας μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της εμποδίζει το κιτρίνισμα της βαμμένης επιφάνειας από τις τανίνες του ξύλου.

Αστέρια A/ζ (Δ).

- Οριακή τιμή: 350g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 349 g/L

» Εξαιρετική κάλυψη

» Υψηλή λευκότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1,46g/mL (±0,02)
Στερέα κατά βάρος ISO 3251-03	61% (±2)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	90KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±15)
Στιλννότητα @ 60° ISO 2813	<3,0 GU
Στιλννότητα @ 85° ISO 2813 -99	<7,0 GU
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	80,0 (±5)
Δείκτης Κιτρίνισματος ASTM E 313-98	1,0 (±1)
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1-3h
Απόδοση ανά στρώση	14-16m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 - 2 στρώσεις)	40-80μm

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Velatoura

Υπόστρωμα
βερνικοχρωμάτων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA και αποκαρτάρετε ελαφρώς έπειτα από 24h.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες:** εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT VELATOURA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμη προς χρήση. Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και ανακατέψτε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό.
- » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT VELATOURA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητα ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 0,75L, 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

