

Wood Style™



Διακοσμητικό
βερνίκι ξύλου

» Ισχυρή αντοχή

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης διαλύτου. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για τη διαύγεια του και τη μεγάλη του αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων. Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε) (Δ).

- Οριακή τιμή: 400g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 399 g/L

» Εξαιρετικό φινιρίσμα

» Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδική / Πολυουρεθανική ρητίνη	
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0,94 g/mL (±0,02)	
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	62,5%(±2)*	
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)*	
Στιλνότητα @60° ISO 2813 -99	Γυαλιστερό	>95 GU
	Σατινέ	65-75 GU
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1-3h	
Απόδοση ανά στρώση	12-14 m ² /L**	

* Ανάλογα το φινιρίσμα

** Ανάλογα το φινιρίσμα, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Wood Style™

Διακοσμητικό
βερνίκι ξύλου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού, προηγείται αφαίρεση των λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποκαρτάρισμα με υγρό τρίψιμο παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό για προστασία από τα ξυλόφαγα έντομα και τους μύκητες. Σε περίπτωση που απαιτείται χρωματιστή εμφάνιση στο ξύλο συνιστάται πριν το βερνίκι κρούστας να προηγηθούν 1-2 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS.

» **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT Remover και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με Kraft Διαλυτικό Πινελου ή αποκαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε με 5-10% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και αναδεύστε καλά.
- » Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που καταπονούνται.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24-48 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

