

Εποξειδικό Ασάρι



ΑΡΑΙΩΣΗ
10-20%



ΑΠΟΔΟΣΗ
5 - 7m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Εποξειδικό ασάρι διαλύτου
δύο συστατικών

» **Εξαιρετική πρόσφυση**

» **Υψηλές αντοχές**

» **Προστατεύει από τα αλκάλια & τη σκουριά**

Εποξειδικό ασάρι διαλύτου δύο συστατικών κατάλληλο για επικάλυψη τιμεντένιων, μεταλλικών και γενικότερα δομικών επιφανειών αλλά και βιομηχανικών δαπέδων. Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας επιφάνεια που μπορεί να εξασφαλίσει άριστη πρόσφυση σε επαναβαφή με εποξειδικό χρώμα ή χρώμα πολυουρεθάνης.

A/i (Δ) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών.

- Οριακή τιμή: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (Kg/L) ISO 2811	Γκρι: 1.42 (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562	60-80 KU
Στερεά κατά όγκο	55% (±0,50)
Στερεά κατά βάρος	72% (±0,50)
Ανάμιξη	3/1 κ.ο.
Χρόνος ζωής μίγματος	5-6 ώρες (20°C)
Απόδοση ανά στρώση	5 -7 m ² /L*
Πάχος ξηρού υμένα ανά στρώση	50-70 μm
Αντοχή στη μηχανική καταπόνηση	Μετά από 6 ημέρες

* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Εποξειδικό Αστάρι

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου
δύο συστατικών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή (όριο υγρασίας υποστρώματος <4%), καθαρή και ελεύθερη από σκόνης, λίπη, άλατα, σκουριές, και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε νέες επιφάνειες:** 1 στρώση KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια ή τη σκουριά και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Προσθέστε το συστατικό Β στο συστατικό Α και αναδεύστε με μηχανικά μέσα για 5 λεπτά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless
- » Αραίωση:
 - 1η στρώση: 15-20% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000.
 - 2η στρώση: 10-15% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές / κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Αμέσως μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Γκρι σε συσκευασία 3L (A+B).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

